

PROTAN G 1.5 mm**Опис производа:**

Protan G 1.5 mm је вишеслојна кровна хидроизолациона мембрана ојачана полиестерском мрежицом и произведена од пластифицираног поливинил хлорида (ПВЦ-а). Примењује се на шљунком оптерећеним равним крововима као и на екстензивним и интензивним зеленим крововима намењеним пешачком промету.

Protan G 1.5 mm садржи стабилизаторе, који омогућују велику отпорност на високе и ниске температуре, отпорност на деградацију, отпорност на УВ-зрачење и садржи противпожарне адитиве.

Protan G 1.5 mm садржи јединствену неклизајућу површинску структуру.

У поређењу са осталим производима пружа додатну сигурност а уједно подиже и естетску вредност самог пројекта.

Поступак заваривања изводи се опремом за вруће варење угрејаним ваздухом.

Подаци о производу	Методe тестирања	Вредности
Дебљина, mm	EN 1849-2	1,5 (-5%/+10%)
Отпорност на истезање, Н/50mm	EN 12311-2	≥500
Истежање приликом пуцања,%	EN 12311-2	≥180
Отпорност на цепање, Н	EN 12310-2	≥110
Димензионална стабилност,%	EN 1107-2	±0,1
Савитљивост на ниским температурама, ° Ц	EN 495-5	≤-30
Отпорност на статичко оптерећење, Н	EN 12730	≥150
Пробој на ударац, mm	EN 12691:2006	≥600
Отпорност на град, м / с	EN 13583	≥17
Отпорност споја на пуцање, Н/50mm	EN 12317-2	≥450
Отпорност на урастање корења	EN 13948	Отпорно
Отпорност на воду	EN 1928 met A	Непропусно
Отпорност на воду	EN 1928 met B	Непропусно
Отпорност на водену пару као еквивалент дебљини ваздушног слоја	ISO 12572:2001	20

Стандардне боје:

Светло сива и тамно сива.

Остале боје је могуће наручити.

Стандардне димензије ролне: 1m и 2m ширина ролне, дужина 7.5m и 15m.

Остале димензије је могуће наручити.

Рециклажа:

Могуће је рециклирати Protan G 1.5

ЦНТ д.о.о.

Булевар Михаила Пупина 10д / 3

11070, Београд, Србија

Тел.: (+381) 011 311 56 06

Факс: (+381) 062 311 61 15

Веб сајт: www.cnt-doo.rs Е-Маил: info@cnt-doo.rs

