

PROTAN SE 1.6 mm Cool roof



Opis proizvoda:

Protan SE 1.6 mm Cool roof je višeslojna krovna hidroizolaciona membrana ojačana poliesterskom mrežicom i proizvedena od plastificiranog polivinil hlrida (PVC-a). Primenjuje se ravnim krovovima. Polaze se i mehanički fiksira na ravne, kose i bačvaste krovove.

Protan SE 1.6 mm Cool roof sadrži stabilizatore, koji omogućuju veliku otpornost na visoke i niske temperature, otpornost na degradaciju, otpornost na UV-zračenje i sadrži protivpožarne aditive. Površinski sloj je dodatno lakiran, bele je boje i specijalno izrađen da odbija sunčevu energiju za vreme trajanja proizvoda. Posebno je visoka otpornost na kidanje.

Postupak zavarivanja izvodi se opremom za vruće varenje ugrejanim vazduhom.

Podaci o proizvodu	Metode testiranja	Vrednosti
Debljina, mm	EN 1849-2	1,6 (-5%/+10%)
Otpornost na istezanje, N/50mm	EN 12311-2	≥1050
Istezanje prilikom pucanja, %	EN 12311-2	≥15
Otpornost na cepanje, N	EN 12310-2	≥210
Dimenzionalna stabilnost, %	EN 1107-2	≤±0,5
Savitljivost na niskim temperaturama, °C	EN 495-5	≤-25
Otpornost na statičko opterećenje, N	EN 12730	≥200
Proboj na udarac, mm	EN 12691:2006	≥600
Otpornost spoja na guljenje, N/50mm	EN 12316-2	≥150
Otpornost spoja na pucanje, N/50mm	EN 12317-2	≥1000
Propustljivost vodene pare	EN 1931	μ=15000
Otpornost na vatru	ENV 1187	B _{ROOF} (t*)
Reflektivnost	ASTM C 1459	0,86
Emisivnost	ASTM C 1371	0,84
Indeks solarne refleksije	ASTM E	104

* Posebnu dokumentaciju o testiranju otpornosti na vatru u skladu sa normama ENV 1187 delovi 1, 2, 3 i 4, moguće je dostaviti po zahtevu.

Standardne boje: Svetlo siva, tamno siva, crna, crvena i bakreno zelena.
Ostale boje je moguće naručiti.

Standardne dimenzije rolne: 1m i 2m širina rolne, dužina 20m.
Ostale dimenzije je moguće naručiti.

Recikliranje: Moguće je reciklirati Protan SE 1.6 Cool roof

CNT d.o.o.

Bulevar Mihaila Pupina 10d/3

11070, Beograd, Srbija

Tel.: (+381) 011 311 56 06

Fax: (+381) 062 311 61 15

Veb sajt: www.cnt-doo.rs E-Mail: info@cnt-doo.rs

